

صناعة الإسمنت

عزيز مجد أبوخلف

تاريخ الإسمنت

يستخدم الإسمنت كمادة رابطة في عمليات البناء، حيث يربط مواد الخرسانة المكونة من الرمل والحصى والماء. نحصل على الإسمنت من تفاعل خليط ناعم متجانس من الحجر الجيري والطفلة عند درجة حرارة عالية، ثم طحن الناتج مع الجبس. يتوفر الإسمنت في كثير من بلدان العالم وتقوم بتصنيعه، ويعود ذلك إلى وفرة المواد الخام الداخلة في تصنيعه.

ظهر الإسمنت البورتلاندي في القرن التاسع عشر، وسمي بذلك لأن خصائصه تشبه صخور بورتلاند في بريطانيا. وقد سُجل كبراءة اختراع سنة ١٨٢٤ م، وكان عبارة عن خليط من الطفلة والجير، تم حرقه في فرن، فتشكل الكلنكر.

تطورت صناعة الإسمنت البورتلاندي حيث أضيف الجبس كمبطيء لعملية الشك، وحصول الحرق عند درجات حرارة عالية فينتج سيليكات بها نسبة جير أعلى، مما يساهم في تقوية الخرسانة.

مراحل صناعة الإسمنت

يمر الإسمنت في عدة مراحل متتابعة هي:

- استخراج المواد الخام.
- التكسير والطحن.
- خلط المواد الخام ببعضها وتجانسها.
- حرق المخلوط والحصول على الكلنكر.
- تبريد الكلنكر.
- طحن الكلنكر مع الجبس للحصول على الإسمنت.
- التعبئة والشحن.

يجري تفجير المحاجر، ونقل الناتج إلى المصنع، ثم تكسيه، ثم خلطه مع الطفلة والإضافات الأخرى بنسب معينة، ثم طحن الخليط الناتج. يدخل الخليط إلى الفرن الدوار، للحصول على مسحوق الكلنكر أسود اللون، من خلال تفاعلات كيميائية عديدة، حيث يتفكك حجر الجير وينتج عنه أكسيد الكالسيوم، وغاز ثاني أكسيد الكربون. بعد ذلك يبرد الكلنكر، ويتحول إلى شكل

حبيبات، ثم يضاف الجبس الذي يتحكم في زمن شك الإسمنت (معدل التمييه). بعد ذلك يتم طحن الإسمنت للحصول على مسحوق ناعم، ثم إعداده للتخزين والنقل.



مكونات الإسمنت

الإسمنت مسحوق جاف ناعم رمادي اللون، غير عضوي، يتكون من الكلس والسيليكون والألمنيوم والحديد والجبس، على صورة أكاسيد، ويستخدم في ربط مواد البناء بعضها ببعض. عند إضافة الماء إلى الإسمنت، فإنه يتصلب ويكتسب خواص الربط. هذه الخواص تتشكل نتيجة التفاعل الكيميائي بين الإسمنت والماء، فيما يعرف بالتمييه hydration.

الكلس CaO، وهو أكسيد الكالسيوم، أهم مكون في الإسمنت، وتصل نسبته إلى ٨٠%، ومصدره كربونات الكالسيوم (كالكسايت أو الحجر الجيري أو الطباشير). ويكون السيليكون على هيئة أكسيد السيليكون (السيليكا SiO₂)، ويشكل ما نسبته ١٥%، وأصله في الرمل والقوارير القديمة والطين. يشكل الألمنيوم ما نسبته ٥%، ويكون على هيئة أكسيد الألمنيوم (ألومينا Al₂O₃)، ومصدره البوكسايت والألمنيوم المعاد تدويره والطين. أما الحديد فيكون على هيئة أكسيد الحديد الأحمر Fe₂O₃، ومصدره الهيماتايت والطين والرماد المتطاير والمواد المصنعة من الحديد. يوجد الجبس مع كربونات الكالسيوم، ورمزه الكيميائي CaSO₄.2H₂O. هذه المكونات يجري تكسيورها وطحنها وخلطها بنسب معينة.

الجدول التالي يبين المكونات واختصاراتها:

Compound	Formula	Shorthand form
Calcium oxide (lime)	CaO	C
Silicon dioxide (silica)	SiO ₂	S
Aluminum oxide (alumina)	Al ₂ O ₃	A
Iron oxide	Fe ₂ O ₃	F
Water	H ₂ O	H
Sulfate	SO ₃	<u>S</u>

تركيب الكلنكر (نسب تقريبية نموذجية):

Compound	Formula	Shorthand form	% by weight
Tricalcium aluminate	$\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{O}_6$	C_3A	10
Tetracalcium aluminoferrite	$\text{Ca}_4\text{Al}_2\text{Fe}_2\text{O}_{10}$	C_4AF	8
Belite or dicalcium silicate	Ca_2SiO_5	C_2S	20
Alite or tricalcium silicate	Ca_3SiO_4	C_3S	55
Sodium oxide	Na_2O	N	2
Potassium oxide	K_2O	K	
Gypsum	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{C}\underline{\text{S}}\text{H}_2$	5

يتفاعل الكلس مع السيليكا فتتكون سيليكات ثلاثي الكالسيوم (إيليت) (C_3S) $3\text{Ca} \cdot \text{SiO}_2$ ، وكذلك

سيليكات ثنائي الكالسيوم (بيلايت) (C_2S) $2\text{Ca} \cdot \text{SiO}_2$ ، وبالرموز: $\text{C} + \text{S} \rightarrow \text{C}_2\text{S}$ and C_3S

يتفاعل الكلس مع الألومينا فيتكون ألومينات ثلاثي الكالسيوم (C_3A) $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ، وبالرموز: $\text{C} + \text{A} \rightarrow \text{C}_3\text{A}$

يتفاعل الكلس مع الألومينا والفيرايت فيتكون ألومينو فرايت رباعي الكالسيوم $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ، وبالرموز: $\text{C} + \text{A} + \text{F} \rightarrow \text{C}_4\text{AF}$

أنواع الإسمنت

الإسمنت العادي

يستخدم في كثير من الأعمال الإنشائية. منه الإسمنت الأبيض، الذي تقل فيه نسبة أكسيد الحديد، ويتميز بالصفة الجمالية. ومنه الإسمنت سريع الشك، وإسمنت آبار البترول الذي يستخدم في تبطين هذه الآبار. يضاف البوزولان بنسبة لا تتجاوز ١٥%، فنحصل على إسمنت أكثر نعومة.

الإسمنت سريع التصلب

يستخدم في إنشاء الطرق، وهو انعم من العادي. نسبة الحجر الجيري فيه إلى السيليكا أعلى منها في العادي.

الإسمنت الذي يقاوم ملوحة البحار

وتصل نسبة الرمل فيه إلى ٢٥% من المخلوط الخام.

